

LACKSPRAY QUATTRO



3 + 1 = Quattro

Korrosionsschutz Grundierung Lack + **mobile Anwendung**

Vielseitig einsetzbares, seidenglänzendes Dickschichtlacksspray mit hervorragender Deckkraft und Rostschutzeigenschaften.

Korrosionsschutz

- Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läufbildung gewährleistet 100% Witterungs- und UV-Beständigkeit. (Nach mind. 500 Stunden Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar.)
- Auf Restrost verwendbar. Loser Rost muss vorher mit entsprechendem Werkzeug entfernt werden. Grundierung ist nicht erforderlich.

Grundierung

Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.

Lack

Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf. Extrem schnelle Trocknung. Hohe Elastizität. Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit. Gute Kantendeckung.

Aerosoldose

Enorme Zeitersparnis da nicht ortsgebunden. Ideal für den Einsatz im Außenbereich. Nebelarmes, ermüdungsfreies und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.

Lieferung erfolgt mit Fächerdüse

Erhältlich in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen

Untergründe:

- Ausgehärtete Altlackierung
- Werkgrundierte Neuteile
- Blanke Stahlbleche
- Verzinkte Stahlbleche
- Handentrostete Oberflächen
- Aluminium
- Lackierfähige Kunststoffe
- GFK-Teile
- Holz

Einsatzgebiete:

Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Überdachungen, Krananlagen, Geländern, Toren, Schiffsaufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch mind. 3 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm. Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberflächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen lassen. Danach flächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 µm Trockenschichtdicke).

Sprühstrahlbreite:

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.




Konturdüse

Art.-Nr. 0891 096
VE/St. 6



Fächerdüse

Art.-Nr. 0891 095
VE/St. 6



Runddüse

Art.-Nr. 0891 094
VE/St. 6

Profi-Tipp!

Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit kann nach 15 Min. Abluftzeit Glanzeffektspray Art.-Nr. 0893 39 überlackiert werden.