

PURLOGIC® EASY



| Bezeichnung/ Gebinde | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. | VE St. |
|-------------------------|--------|---------|-------------------|-----------|
| PURLOGIC® EASY | 500 ml | eisblau | 0892 143 | 12 |
| Winkeladapter rund | - | - | 0891 151 0 | 20 |
| Winkeladapter schmal | - | - | 0891 151 1 | 20 |

Anwendungsgebiete:

Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Hohlräumen wie Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen. Optischer Einbaunachweis durch eisblaue Schaumfarbe.

Hinweis:

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden.

| Technische Daten: | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rohdichte | 16 kg/m ³ |
| Zelligkeit | mittel-fein |
| Klebfrei nach ca.* | 6-7 min |
| Schneidbar nach ca.* | 9-12 min |
| Verarbeitungstemperatur für Dose | +5°C bis +25°C |
| Verarbeitungstemperatur für Umgebung und Untergrund | -5°C bis +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +80°C |
| Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN 53430 | ca. 7 N/cm ² |
| Reißdehnung in Anlehnung an DIN 53430 | ca. 20% |
| Scherfestigkeit in Anlehnung an DIN 53427 | ca. 3 N/cm ² |
| Druckspannung bei 10% Stauchung in Anlehnung an DIN 53421 | ca. 2 N/cm ² |
| Wasseraufnahme nach DIN 53433 | ca. 0,3 Vol.-% |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |

* Gemessen bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit.

1K-Montageschaum zur einfachen Anwendung.

Kleine Dose, hohe Ausbeute.

Bis zu 30 Liter Ausbeute freigeschäumt aus einer verarbeitungsfreundlichen und handlichen Dose.

Wintertauglich.

Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar.

Geprüfte Produkteigenschaften:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
- Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmemission nach EN ISO 717-1
- Wärmedämmeigenschaften nach EN 12667
- Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach DIN EN 1026
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572
- Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 9% im Vergleich zu Stopfmaterialein, in Anlehnung an DIN 18055/EN 204.

Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur.

Hohe Restentleerung.

Alterungsbeständig.

Zusatzartikel:

PURLOGIC® Clean
Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

Pumpsprühflasche
Art.-Nr. 0891 503 001

PURLOGIC® Schaumcleaner
Art.-Nr. 0892 160 000

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.