

## PURLOGIC® TURBO



**2K-Kartuschenschaum für die schnelle und einfache Türmontage.**

### Sehr schnelle Verarbeitung

- Bereits nach 90 sek. klebefrei.
- Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis.

### Hohe Haftfähigkeit

Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss- sowie Zargenmaterialien.

### Formstabiler Schaum

- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtphase.
- < 5 % Dimensionsänderung.

### Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

### Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur

### Hohe Restentleerung

### Alterungsbeständig

Bezeichn./ Gebinde	Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE St.
PURLOGIC® TURBO	210	hellbeige	<b>0892 147</b>	16
Mischrohr	-	-	<b>0891 157 0</b>	20

### Anwendungsgebiete:

Zur hochwertigen und sicheren Holz- und Stahl-Türzargenmontage sowie für Fensterbankanschlüsse.

### Setzen von Türzargen:

Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, entspricht einer Türzarge.

### Hinweise:

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen muss grundiert werden.

Technische Daten:	
Rohdichte *	ca. 45 kg/m <sup>3</sup> (fugengeschäumt)
Ausbeute *	ca. 5,5 Liter
Zelligkeit *	mittel-fein
Klebfrei nach ca.*	90 sek.
Schneidbar nach ca.*	5 - 10 min.
Endspreizbar bei +20°C / 50% rel. LF*	20 min.
Voll belastbar nach ca.*	20 min.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	1 min.
Verarbeitungstemperatur für Dose, Umgebung und Untergrund	+10°C bis +30°C
Reißdehnung nach DIN 53455	ca. 10%
Scherfestigkeit in Anlehnung an DIN 53427	ca. 5 N/cm <sup>2</sup>
Druckspannung bei 10% Stauchung nach DIN 53421	ca. 4 N/cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C, kurzfristig bis +100°C

\* geprüft nach den jeweiligen Würth-Prüfmethoden

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

#### Zusatzartikel:

**PURLOGIC® TWINpress**  
Art.-Nr. 0891 601 21

**PURLOGIC® Clean**  
Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

**Pumpsprühflasche**  
Art.-Nr. 0891 556

**PURLOGIC® Schaumcleaner**  
Art.-Nr. 0892 160 000