

# PURLOGIC® TOP



Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
500	betongrau	<b>0892 142</b>	15
500	hellelfenbein	<b>0892 142 1</b>	15

## Einsatzgebiete:

Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen.  
Optischer Einbaunachweis durch Farbgebung.

## Hinweis:

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett.  
Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte der PURLOGIC Unigrund verwendet werden.  
Nicht ausgehärteter Schaum darf nicht mit nassem Klebstoff in Kontakt kommen.

Technische Daten	
Rohdichte	12 kg/m <sup>3</sup>
Zelligkeit	mittel-fein
Klebfrei nach ca.*	7 min
Schneidbar nach ca.*	40 min
Verarbeitungstemperatur für Dose	+5°C bis +25°C
Verarbeitungstemperatur für Umgebung und Untergrund	-5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Reißdehnung in Anlehnung an DIN 53430	ca. 20%
Scherfestigkeit in Anlehnung an DIN 53427	12 N/cm <sup>2</sup>
Druckspannung bei 10% Stauchung in Anlehnung an DIN 53421	ca. 2 N/cm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme nach DIN 53433	ca. 0,3 Vol-%
Lagerfähigkeit	12 Monate

\* Gemessen bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Bei Verwendung auf Metalloberflächen an unauffälliger Stelle testen. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.

## 1K-Premiumschaum für Pistolenanwendungen

### Kleine Dose, hohe Ausbeute

Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.

### Wintertauglich

Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar.

### Geprüfte Produkteigenschaften

- Fugenschalldämmung.  
Reduziert Lärmbelastigung.  
 $R_{ST,w} = 61$  dB nach DIN 52210.
- Wärmeleitfähigkeit.  
Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612.
- Luftdurchlässigkeit.  
Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026.
- Wasserdampfdurchlässigkeit.  
Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
- Energieeinsparung nach EnEV.  
Heizkosteneinsparung von 6%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 204.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.  
Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1.
- EMICODE-Zertifiziert



### Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur

### Silikon- und Lösungsmittelfrei

### Alterungsbeständig

### Die Farbe „hellelfenbein“ ist speziell für Altbausanierung geeignet

#### Zusatzartikel:

**PURLOGIC® Xpress / PURLOGIC® COMBIpress**  
Art.-Nr. 0891 152 4 / 0891 152 600

**PURLOGIC® Clean**  
Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

**Pumpsprühflasche**  
Art.-Nr. 0891 503 001

**PURLOGIC® Schaumcleaner**  
Art.-Nr. 0892 160 000