












# Technische Information über Zweischicht-Metallic-Basislack

Art.-Nr. 0821 050 1 / 0821 050 4

| Anwendungsgebiete  | Basislack für 2-Schicht-Lackierungen  |
|--|---|
|  Mischungsverhältnis                   | 100 % Art.-Nr. 0821 050 1 oder 0821 050 4   |
|  Härter                                | –   |
| Verdünnung   | 60% Art.-Nr. 0823 400 0<br>Art.-Nr. 0823 400 1  |
| Potlife 20 °C  | –   |
|  Spritzviskosität<br>DIN 4 20 °C       | 18 - 20 s   |
|  Fließbecher                          | 1,3 - 1,5 mm  |
|  Saugbecher                          | 1,7 mm  |
| Spritzdruck  | 2,0 - 3,5 bar   |
|  Spritzgänge                         | 2 - 3   |
|  Streichauftrag                      | –   |
| Schichtdicke<br>(Trockenfilm)  | ca. 20 - 25 µm  |
|  Ablüftzeit 20 °C                    | ca. 15 - 20 min. matt ablüften  |
|  Trocknung 20 °C<br>60 °C            | –   |
|  Infrarot kurzwellig<br>mittelwellig | –   |
|  Schleifen                           | Kein Schleifen (nass-in-nass)   |
| Hinweise   | Lagerstabilität: 12 Monate<br>Nach dem Ablüften mit 2K-Acryl-Klarlack,<br>Art.-Nr. 0821 005 1, überlackieren. |
| Kennzeichnung  | Gesundheitsschädlich (Xn)<br>Enthält Xylol  |

## Benötigte Produkte

- Zweischicht-Metallic-Basislack  
Art.-Nr. 0821 050 1 / 4
- Acrylverdünnung  
Art.-Nr. 0823 400 0  
Art.-Nr. 0823 400 1

## Anwendung/ Eigenschaften

Für hochwertige Lackierungen im Aufbau- und Führerhausbereich. Sehr guter Glanz, keine Wolkenbildung, hohe Ausspannung, leichte Verarbeitung.

## Untergrund- Vorbereitung

- Angeschliffene Altlackierungen (P800–1000)  
1K-Universalgrund  
Art.-Nr. 0823 100 0  
1K-Universalgrund Plus  
Art.-Nr. 0823 190 ...  
2K-Universalgrund  
Art.-Nr. 0823 200 1  
2K-HS-Füller  
Art.-Nr. 0823 200 0

Der Untergrund sollte einheitlich im Farbton sein.

## Anmerkung!

Nach dem Ablüften mit 2K-Acryl-Klarlack Art.-Nr. 0821 005 1 überlackieren mit 2 Spritzgängen. Nass-in-Nass ohne Zwischenschliff.

## Profi-Tipp!

Nach dem Ablüften in 2 Spritzgängen Nass-in-Nass überlackierbar.  
Zur Verbesserung der Zwischenhaftung des Klarlacks kann dem Basislack 10% Härter Art.-Nr. 0821 001 ... zugemischt werden.