

MONTAGEKLEBER VWM

Art.-Nr.	0479 742 200
VE	12
Inhalt	310 ml
Gebinde	Kartusche
Chemische Basis	1-Komponenten-Hybrid
Farbe	Weiß
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung	2,5 mm/d / 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	90 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Anwendungsgebiet

- Verklebung des Würth Vorwandmontage-System VWM zum tragenden Untergrund
- Verklebung der Eck- und Stoßverbindungen des Montagewinkels VWM
- Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM



Hinweis

- Bei der Planung und Montage den RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren beachten (Art.-Nr. 5995000000).
- Bei der Befestigung ist der Sonderfall 1, ggf. der Sonderfall 2 zu berücksichtigen, falls besondere Anforderungen vorliegen.
- Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.
- Bei der Anwendung auf tragfähige, trockene, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.
- Bei porösen, saugenden Untergründen kann ein Primern notwendig sein.
- Optimale Haftung auf trockenen, gereinigten Untergründen, feuchte und nasse Untergründe führen zu einer Haftminderung.
- Aushärtung ist von Luftfeuchte und Temperatur abhängig und verlangsamt sich bei tiefen Temperaturen und geringer Luftfeuchte deutlich.
- Wir empfehlen deswegen auf allen Untergründen Probeklebung durchzuführen.
- Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/ Montageanleitung
- Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Internet unter www.wuerth.de