

# BRANDSCHUTZSCHAUAM FZ PLUS

55

Technische Daten	
Chemische Basis	Isocyanurat
Anzahl der Komponenten	zwei
Inhalt	600 ml
Rohdichte	30 g/Liter
Schaumausbeute (freigeschäumt)	ca. 20 Liter
Farbe	hellrot
Baustoffklasse	B1 zwischen mineralischen Baustoffen DIN 4102-1
Klebfrei nach	ca. 2 Minuten
Hart nach	ca. 10 Minuten
Voll belastbar nach	2 Stunden
Dimensionsstabilität	Schrumpf ca. 2 %
Vornässen	nicht nötig
Mindesttemperatur der Dose	+15°C
Temperaturbeständigkeit des gehärteten Schaums	-40 bis +90°C
Zellstruktur	fein
Lagerhaltbarkeit (bei +20°C)	9 Monate

Bestelldaten			
Bezeichnung	Packform/Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
<b>Brandschutzschaum FZ plus</b>	Dose 600 ml	<b>0893 303 300</b>	1/12
<b>Ventilzange</b>	unbedingt verwenden	<b>0893 303 101</b>	1
<b>Adapter/Sprührohr</b>	250 mm lang	<b>0893 303 302</b>	3
<b>PURLOGIC® Clean</b>	Dose 150 ml	<b>0892 16</b>	1/12