

LACKSPRAY QUATTRO

Farbe	Art.-Nr.	VE
Volvo-Baumaschinen Grau BMS 7328	0893 397 328	1 / 6
Bomag-Anthrazit BMS 7452	0893 397 452	1 / 6
Volvo-Grau SM Neu BMS 7454	0893 397 454	1 / 6
Novagrau MB 7350	0893 397 350	1 / 6
Argentitgrau DB 7354	0893 397 354	1 / 6
Arktikweiß DB 9147	0893 399 147	1 / 6
Wählbar	0893 339	12

Anleitung

Dose vor Gebrauch mind. 3 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm. Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberflächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen lassen. Danach flächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 µm Trockenschichtdicke).

Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit kann nach 15 Min. Abluftzeit Glanzeffektspray überlackiert werden.

Hinweis

Auch in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen erhältlich. Auf Wunsch können sämtliche Uni-Farbtöne nachgestellt werden. Wichtig! Genaue Farbton-Bezeichnung wie RAL-Nr., Originalfarbton-Nr., Lackhersteller-Nr. im positionsbezogenen Text angeben. Auch mittels einer Farbmustervorlage können kundenindividuelle Sonderfarbtöne nachgestellt werden. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Anwendungsgebiet

Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Überdachungen, Krananlagen, Geländern, Toren, Schiffsaufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.

Untergründe: Ausgehärtete Altlackierung, werkgrundierte Neuteile, blanke Stahlbleche, verzinkte Stahlbleche, handentrostete Oberflächen, Aluminium, lackierfähige Kunststoffe, GFK-Teile, Holz.

GLANZEFFEKTSPRAY



Art.-Nr.	0893 39
VE	1 / 6
Inhalt	400 ml
Farbe	Transparent, glänzend

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ersatz-Sprühkopf Runddüse	0891 094
Ersatz-Sprühkopf Fächerdüse	0891 095
Ersatz-Sprühkopf Konturdüse	0891 096

Überzugslack zur Erhöhung des Glanzgrades bei Lackspray Quattro

Verbessert den Glanzgrad von Lackspray Quattro

um ca. 30 % bei gleichzeitiger Erhöhung der Benzinbeständigkeit

Ausgestattet mit einer Fächerdüse

Anleitung

Lackspray Quattro Lackierung mindestens 15 Min. ablüften lassen.

Glanzeffektspray ca. 1 Min. schütteln und bei einem Sprühabstand von ca. 25 cm in mehreren dünnen Schichten aufsprühen. Evtl. auftretender Sprühnebel kann nach 24 Std. mit Hochglanzpolitur auspoliert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.